



Партнер бренду:



+38-050-101-29-29,  
+38-098-101-29-29,  
+38-093-101-29-29

<https://decorstonehub.com>

Укладання мозаїчних виробів на монтажному папері.

### **Загальні рекомендації.**

**Монтаж мозаїки повинен виконувати досвідчений та кваліфікований фахівець, який має досвід в укладанні мозаїк на паперовій основі.**

Поверхні, на які монтується мозаїчний виріб, повинні бути гладкими, міцними, сухими і абсолютно чистими. **Колір поверхні білий (при необхідності перешпатлювати у білий колір)**. Температура навколишнього середовища повинна знаходитись у межах між +5° та +25°С.

Перед початком укладання рекомендуються провести розмічувальні лінії на поверхні, що облицьовуються, що допомагають правильно позиціонувати виріб. Розстеливши листи на підлозі, виміряйте загальний розмір виробу, перенесіть цей розмір на поверхню, що облицьовуються, як по горизонталі, так і по вертикалі, з тим, щоб, використовуючи висок і рівень, можна було нанести розмітку.

Використовуйте білий клей для мозаїки, щоб після укладання колір мозаїки не набув небажаних відтінків. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій виробника клею. Для мозаїки **8x8** та **10x10** мм. рекомендуємо використовувати поліуретановий, двокомпонентний, білий клей. Для мозаїки **20x20** і **25x25** мм можна використовувати клей для мозаїки на цементній основі (**крім Ceresit !!**). Для оптимального укладання рекомендовано перевірити, що клей має достатню консистенція для того, щоб листи мозаїки не сповзали. Плоскою стороною шпателя рівномірно нанесіть клей на стіну. Зазубреною стороною шпателя (**зуб'я 3 - 3,5 мм.**) "зачешіть" клей. Рекомендуємо не покривати клеєм надто великі поверхні для запобігання утворення обвітреної плівки на поверхні клею.

Мозаїчний виріб має паперове покриття на лицьовій стороні. Приклейте листи мозаїки так, щоб сторона з папером була звернена до працівника. Натискайте на папір, завжди виконуючи рухи в один бік.

Постукайте по шматочках мозаїки гумовим шпателем для забезпечення повного приклеювання. Настійно рекомендується не використовувати металевий шпатель. Важливо переконавшись, що відстань між двома сусідніми листами дорівнює відстані між сусідніми шматочками мозаїки для того, щоб усі шви були однаковими. Вирівнявши мозаїку, залиште в такому вигляді до повного висихання. Після висихання клею (24 години) мокрою губкою змочіть папір так, щоб він сам почав легко відокремлюватись від мозаїки. Тепер зніміть папір, беручи його за кут і повільно переміщаючи по діагоналі.

### **Затирання швів.**

Рекомендуємо використовувати склад, обраний для затирання мозаїки, за інструкціями фірми-виробника. Перед початком затирання ретельно очистіть шматочки мозаїки від усіх залишків клею, залишеного папером, змоченим у воді губкою. **Рекомендуємо використовувати епоксидні затирки.**

**Відмити мозаїку особливо важливо при використанні затирки «Хамелеон», а після миття - дочекатися повного висихання, інакше шви будуть нерівномірно забарвлені!**

Переконайтеся, що поверхня чиста, а у швах не залишилося води (зачекайте до повного висихання), нанесіть затирку гумовим шпателем у вертикальному та горизонтальному напрямку, покриваючи за раз не більше 2 квадратних метрів. Видаліть зайве затирання гумовим шпателем, переміщуючи його по діагоналі. Після затирання вологою губкою з мозаїки видаліть надлишок розчину, що виходить зі швів. Працюйте завжди по діагоналі, не натискаючи занадто сильно і зберігаючи плоску губку з тим, щоб не вимивати фугу зі шва. Дайте фугі висохнути за інструкціями фірми - виробника, наведеними на упаковці, і знову кілька разів виконайте очищення від надлишків вологою губкою. За потреби використовуйте очищувач (для епоксидних фуг), змиваючи його кілька разів великою кількістю води.



Партнер бренду:



+38-050-101-29-29,

+38-098-101-29-29,

+38-093-101-29-29

<https://decorstonehub.com>

**Запобіжні заходи при укладанні мозаїки в основі якої використана кольорова фольга або гальванічне нанесення шару металів.**

Всі мозаїки з цих колекцій (D-CORE мікс IM-11, IM-15, IM-16, IM-25, IM-38, IM-42, IM-51, IM-60, IM-68, IM-69) повинні бути укладені та затерті виключно епоксидними або епоксидно-поліуретановими двокомпонентними складами, незалежно від типу основи та призначення. Якщо буде використовуватись клей або затирка (фуга) на цементній основі, то це може привести до руйнування амальгами. Для укладання мозаїки у вологих приміщеннях, попередньо зверніться до технічного відділу виробника.



Фото 1. Результат невиконання рекомендацій



Фото 2. Результат невиконання рекомендацій



Партнер бренда:



+38-050-101-29-29,

+38-098-101-29-29,

+38-093-101-29-29

<https://decorstonehub.com>

Укладка мозаичных изделий на монтажной бумаге.

### **Общие рекомендации.**

**Монтаж мозаичной плитки или панно должен выполнять опытный и квалифицированный специалист, который имеет опыт работы с мозаичными изделиями на бумажной основе.**

Поверхности, на которые монтируется мозаичное изделие, должны быть гладкими, прочными, сухими и абсолютно чистыми. **Цвет поверхности белый (при необходимости перешпатлевать в белый цвет).** Температура окружающей среды должна находиться в пределах между +5° и +25°С.

Перед началом укладки рекомендуется провести разметочные линии на облицовываемой поверхности, помогающие правильно позиционировать изделие. Расстелив листы на полу, измерьте общий размер изделия, перенесите этот размер на облицовываемую поверхность как по горизонтали, так и по вертикали, с тем, чтобы, используя отвес и уровень, можно было нанести разметку.

Используйте, белый клей для мозаики, чтобы после укладки цвет мозаики не приобрел нежелательных оттенков. Прочитайте и соблюдайте инструкции производителя клея. Для мозаики **8x8 и 10x10мм** рекомендуем использовать полиуретановый, двухкомпонентный, белый клей, для мозаики **20x20 и 25x25мм** можно использовать клей для мозаики на цементной основе (**кроме Ceresit !!**). Для оптимальной укладки рекомендуется проверить, что клей имеет достаточную консистенцию для того, чтобы листы мозаики не сползли. Плоской стороной шпателя равномерно нанесите клей на стену. Зазубренной стороной шпателя (**зубья 3 - 3,5 мм.**) "причешите" клей. Рекомендуем не покрывать клеем слишком большие поверхности для предотвращения образования обветренной пленки на поверхности клея.

Мозаичное изделие имеет бумажное покрытие на лицевой стороне. Приклейте листы мозаики так, чтобы сторона с бумагой была **обращена к работнику**. Нажимайте на бумагу, всегда выполняя движения в одну сторону. Постучите по кусочкам мозаики резиновым шпателем для обеспечения полного приклеивания. Настоятельно рекомендуется не использовать металлический шпатель. Важно убедиться, что расстояние между двумя соседними листами равно расстоянию между соседними кусочками мозаики с тем, чтобы все швы были одинаковыми. Выровняв мозаику, оставьте в таком виде до полного высыхания. После высыхания клея (24 часа) мокрой губкой смочите бумагу так, чтобы она сама начала легко отделяться от мозаики. Теперь снимите бумагу, беря ее за угол и медленно перемещая по диагонали.

### **Затирка швов**

Рекомендуем использовать состав, выбранный для затирки мозаики, по инструкциям фирмы - изготовителя. Перед началом затирки тщательно очистите кусочки мозаики от всех остатков клея, оставленной бумагой, смоченной в воде губкой. **Рекомендуем использовать эпоксидную затирку.**

**Отмыть мозаику особенно важно при использовании затирки «Хамелеон», а после мытья - дождаться полного высыхания, иначе - швы будут неравномерно окрашены!**

Убедитесь, что поверхность чистая, а в швах не осталось воды (ожидайте до полного высыхания), нанесите затирку резиновым шпателем в вертикальном и горизонтальном направлении, покрывая за раз не более 2 квадратных метров. Удалите лишнюю затирку резиновым шпателем, перемещая его по диагонали. После затирки, влажной губкой с мозаики удаляется излишек раствора, выходящий из швов. Работайте всегда по диагонали, не нажимая слишком сильно и сохраняя губку плоской с тем, чтобы не вымывать затирку из шва. Дайте затирке высохнуть по инструкциям фирмы - изготовителя, приведенным на упаковке, и снова несколько раз выполните очистку от излишков влажной губкой. При необходимости используйте очиститель (для эпоксидных затирок), смывая его несколько раз большим количеством воды.



Партнер бренда:



+38-050-101-29-29,

+38-098-101-29-29,

+38-093-101-29-29

<https://decorstonehub.com>

**Меры предосторожности при укладке мозаики в основании которой использована цветная фольга или гальваническое нанесение слоя металлов.**

Все мозаики из данных коллекций (D-CORE микс IM-11, IM-15, IM-16, IM-25, IM-38, IM-42, IM-51, IM-60, IM-68, IM-69) должны быть уложены и затерты исключительно эпоксидными или эпоксидно-полиуретановыми двухкомпонентными составами, независимо от типа основания и назначения. Если будет использоваться клей или затирка (фуга) на цементной основе, то это может привести к разрушению амальгамы. Для укладки мозаики во влажных помещениях, предварительно обратитесь в технический отдел производителя.



Фото 1. Результат невыполнения рекомендаций



Фото 2. Результат невыполнения рекомендаций